

Kruusa ja liiva fraktsioonide sisaldus looduslikus materjalis

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m	Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % koos savi ja tolmuga	Osajäägid sõeltel massi %-des														Kokku	≥31,5 mm osakeste sisaldus, %	Savi- ja tolmusisaldus <0,063 mm, %	Materjal*	
							Täisjäägid sõeltel massi %-des																		
							31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125	0.063	<0.063					
2019. a rajatud kaevandid																									
1	Pa-1503	1	0,2 - 3,8	3.6	3.0	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	11.0	23.0	29.0	20.0	4.9	7.1	100.0	0.0	7.1	TL	
							0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	5.0	16.0	39.0	68.0	88.0	92.9	100.0					
2		2	3,8 - 8,8	5.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	28.0	47.0	12.0	2.9	3.1	100.0	0.0	3.1	EL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	35.0	82.0	94.0	96.9	100.0					
3		3	8,8 - 10,2	1.4	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	9.0	19.0	40.0	21.0	3.8	4.2	100.0	0.0	4.2	EL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	12.0	31.0	71.0	92.0	95.8	100.0					
4		4	10,2 - 12,8	2.6	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	14.0	46.0	25.0	5.9	4.1	100.0	0.0	4.1	EL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	19.0	65.0	90.0	95.9	100.0					
5		5	12,8 - 16,5	3.7	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	7.0	27.0	43.0	10.8	6.2	100.0	0.0	6.2	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	13.0	40.0	83.0	93.8	100.0					
6		6	16,5 - 20,0	3.5	20.0	80.0	0.0	1.0	1.0	2.0	6.0	3.0	7.0	10.0	20.0	16.0	16.0	11.0	3.4	3.6	100.0	0.0	3.6	EL	
							0.0	1.0	2.0	4.0	10.0	13.0	20.0	30.0	50.0	66.0	82.0	93.0	96.4	100.0					
Proovide 1 - 6 kaalutud keskmine				19.8	4.2	95.8	0.0	0.4	0.2	0.4	1.2	0.5	1.5	2.8	9.1	18.6	33.9	21.4	5.3	4.7	100.0	0.0	4.7	EL	
							0.0	0.4	0.5	0.9	2.1	2.7	4.2	7.0	16.1	34.7	68.6	90.0	95.3	100.0					
Veeluse materjali kaalutud keskmine				16.2	4.4	95.6	0.0	0.2	0.2	0.4	1.3	0.6	1.6	3.0	8.7	17.6	35.0	21.7	5.4	4.2	100.0	0.0	4.2	EL	
							0.0	0.2	0.4	0.9	2.2	2.8	4.4	7.4	16.2	33.8	68.7	90.5	95.8	100.0					
7	Pa-1504	13	0,55 - 3,3	2.75	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	19.0	38.0	24.0	6.0	2.3	5.7	100.0	0.0	5.7	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	24.0	62.0	86.0	92.0	94.3	100.0					
8		14	3,3 - 6,0	2.7	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	9.0	22.0	33.0	21.0	7.0	5.0	100.0	0.0	5.0	EL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	12.0	34.0	67.0	88.0	95.0	100.0					
9		15	6,0 - 8,9	2.9	3.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	8.0	19.0	37.0	18.0	6.7	6.3	100.0	0.0	6.3	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	5.0	13.0	32.0	69.0	87.0	93.7	100.0					
Proovide 13 - 15 kaalutud keskmine				8.35	1.7	98.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	2.7	11.9	26.2	31.4	15.0	5.3	5.7	100.0	0.0	5.7	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.7	4.4	16.3	42.5	74.0	89.0	94.3	100.0					
Veeluse materjali kaalutud keskmine				5.6	2.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	8.5	20.4	35.1	19.4	6.8	5.7	100.0	0.0	5.7	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.0	4.0	12.5	33.0	68.0	87.5	94.3	100.0					
10	Pa-1505	7	0,8 - 4,0	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	13.0	27.0	32.0	13.1	8.9	100.0	0.0	8.9	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	19.0	46.0	78.0	91.1	100.0					
11		8	4,0 - 8,8	4.8	7.0	93.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	4.0	10.0	22.0	23.0	20.0	9.0	3.0	6.0	100.0	0.0	6.0	TL	
							0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	7.0	17.0	39.0	62.0	82.0	91.0	94.0	100.0					
12		9	8,8 - 13,0	4.2	9.0	91.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	9.0	20.0	19.0	24.0	10.0	3.4	5.6	100.0	0.0	5.6	TL	
							0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	9.0	18.0	38.0	57.0	81.0	91.0	94.4	100.0					
13		10	13,0 - 14,0	1.0	2.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	11.0	11.0	15.0	18.0	20.2	19.8	100.0	0.0	19.8	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	5.0	16.0	27.0	42.0	60.0	80.2	100.0					
14		11	14,0 - 17,0	3.0	3.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	6.0	17.0	24.0	25.0	11.0	6.2	7.8	100.0	0.0	7.8	TL	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	9.0	26.0	50.0	75.0	86.0	92.2	100.0					
15		12	17,0 - 20,0	3.0	5.0	95.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	11.0	26.0	22.0	19.0	8.0	3.6	5.4	100.0	0.0	5.4	TL	
							0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	5.0	16.0	42.0	64.0	83.0	91.0	94.6	100.0					
Proovide 7 - 12 kaalutud keskmine				19.2	5.1	94.9	0.0	0.4	0.0	0.4	0.5	1.0	2.8	7.4	18.0	19.8	22.4	13.7	6.3	7.3	100.0	0.0	7.3	TL	
							0.0	0.4	0.4	0.8	1.3	2.3	5.1	12.5	30.5	50.4	72.8	86.4	92.7	100.0					
Veeluse materjali kaalutud keskmine				15.7	6.1	93.9	0.0	0.5	0.0	0.5	0.6	1.2	3.3	8.7	20.6	21.2	21.5	10.0	4.9	7.0	100.0	0.0	7.0	TL	
							0.0	0.5	0.5	0.9	1.6	2.8	6.1	14.8	35.3	56.5	78.0	88.1	93.0	100.0					

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m	Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % koos savi ja tolmuga	Osajäägid sõeltel massi %-des														Kokku	≥31,5 mm osakeste sisaldus, %	Savi- ja tolmusisaldus <0,063 mm, %	Materjal*
							Täisjäägid sõeltel massi %-des																	
							31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125	0.063	<0.063				
16	Pa-1506	16	0,4 - 4,6	4.2	14.0	86.0	0.0	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	9.0	19.0	25.0	20.0	7.0	2.2	3.8	100.0	0.0	3.8	EL
							0.0	6.0	7.0	10.0	11.0	12.0	14.0	23.0	42.0	67.0	87.0	94.0	96.2	100.0				
17		17	4,6 - 8,5	3.9	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	19.0	29.0	26.0	13.0	3.3	3.7	100.0	0.0	3.7	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	25.0	54.0	80.0	93.0	96.3	100.0				
18		18	8,5 - 12,0	3.5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	23.0	24.0	24.0	12.0	4.0	4.0	100.0	0.0	4.0	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	32.0	56.0	80.0	92.0	96.0	100.0				
19		19	12,0 - 15,8	3.8	7.0	93.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	20.0	32.0	19.0	9.0	4.0	5.0	100.0	0.0	5.0	EL
							0.0	0.0	1.0	3.0	5.0	6.0	7.0	11.0	31.0	63.0	82.0	91.0	95.0	100.0				
20		20	15,8 - 20,0	4.2	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	11.0	17.0	33.0	23.0	5.6	5.4	100.0	0.0	5.4	TL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	16.0	33.0	66.0	89.0	94.6	100.0				
Proovide 16 - 20 kaalutud keskmine				19.6	4.8	95.2	0.0	1.3	0.4	1.0	0.6	0.4	1.0	6.2	18.2	25.3	24.5	12.9	3.8	4.4	100.0	0.0	4.4	EL
							0.0	1.3	1.7	2.7	3.3	3.7	4.8	10.9	29.1	54.4	78.9	91.8	95.6	100.0				
Veeluse materjali kaalutud keskmine				15.4	2.3	97.7	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.2	0.8	5.4	18.0	25.3	25.7	14.5	4.3	4.6	100.0	0.0	4.6	EL
							0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.5	2.3	7.6	25.6	50.9	76.7	91.2	95.4	100.0				
21	Pa-1507	26	0,2 - 3,4	3.2	3.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	9.0	23.0	39.0	14.0	3.6	5.4	100.0	0.0	5.4	TL
							0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	6.0	15.0	38.0	77.0	91.0	94.6	100.0				
22		27	3,4 - 5,8	2.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	16.0	36.0	31.0	9.0	2.5	3.5	100.0	0.0	3.5	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	18.0	54.0	85.0	94.0	96.5	100.0				
23		28	5,8 - 10,0	4.2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0	24.0	35.0	18.0	7.7	5.3	100.0	0.0	5.3	TL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	34.0	69.0	87.0	94.7	100.0				
24		29	10,0 - 14,0	4.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	16.0	29.0	30.0	15.0	4.3	3.7	100.0	0.0	3.7	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	18.0	47.0	77.0	92.0	96.3	100.0				
25		30	14,0 - 19,2	5.2	2.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	12.0	18.0	36.0	21.0	4.4	3.6	100.0	0.0	3.6	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	5.0	17.0	35.0	71.0	92.0	96.4	100.0				
Proovide 26 - 30 kaalutud keskmine				19.0	1.1	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	2.2	12.2	24.8	34.4	16.4	4.7	4.3	100.0	0.0	4.3	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.1	3.3	15.5	40.2	74.6	91.0	95.7	100.0				
Veeluse materjali kaalutud keskmine				13.4	0.8	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	2.1	12.3	23.2	33.9	18.3	5.4	4.2	100.0	0.0	4.2	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	2.9	15.1	38.3	72.2	90.4	95.8	100.0				
26	Pa-1508	21	0,4 - 4,5	4.1	2.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	6.0	25.0	36.0	22.0	5.0	1.4	2.6	100.0	0.0	2.6	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	8.0	33.0	69.0	91.0	96.0	97.4	100.0				
27		22	4,5 - 8,0	3.5	7.0	93.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0	9.0	31.0	36.0	13.0	2.0	1.0	1.0	100.0	0.0	1.0	EL
							0.0	1.0	2.0	2.0	4.0	5.0	7.0	16.0	47.0	83.0	96.0	98.0	99.0	100.0				
28		23	8,0 - 9,9	1.9	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.0	38.0	34.0	10.0	1.9	3.1	100.0	0.0	3.1	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.0	51.0	85.0	95.0	96.9	100.0				
29		24	9,9 - 14,0	4.1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	15.0	49.0	27.0	4.0	0.7	2.3	100.0	0.0	2.3	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	17.0	66.0	93.0	97.0	97.7	100.0				
30		25	14,0 - 17,8	3.8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	15.0	40.0	32.0	6.0	1.3	2.7	100.0	0.0	2.7	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	18.0	58.0	90.0	96.0	97.3	100.0				
Proovide 21 - 25 kaalutud keskmine				17.4	1.9	98.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6	0.2	0.6	4.6	20.1	40.2	24.9	4.9	1.2	2.3	100.0	0.0	2.3	EL
							0.0	0.2	0.4	0.4	1.0	1.2	1.9	6.4	26.6	66.7	91.6	96.5	97.7	100.0				
Veeluse materjali kaalutud keskmine				12.9	1.7	98.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.2	0.5	4.0	18.3	41.6	26.1	5.0	1.1	2.2	100.0	0.0	2.2	EL
							0.0	0.2	0.5	0.5	1.0	1.2	1.7	5.7	23.9	65.5	91.7	96.7	97.8	100.0				

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m	Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % koos savi ja tolmuga	Osajäägid sõeltel massi %-des														Kokku	≥31,5 mm osakeste sisaldus, %	Savi- ja tolmusisaldus <0,063 mm, %	Materjal*
							Täisjäägid sõeltel massi %-des																	
							31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125	0.063	<0.063				
31	Pa-1509	41	0,3 - 4,2	3.9	4.0	96.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.0	10.0	23.0	35.0	11.0	4.7	9.3	100.0	0.0	9.3	TL
							0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	7.0	17.0	40.0	75.0	86.0	90.7	100.0				
32		42	4,2 - 8,0	3.8	2.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	21.0	25.0	30.0	7.0	1.3	3.7	100.0	0.0	3.7	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0	33.0	58.0	88.0	95.0	96.3	100.0				
33		43	8,0 - 12,0	4.0	5.0	95.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	13.0	27.0	26.0	19.0	5.0	1.8	3.2	100.0	0.0	3.2	EL
							0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0	18.0	45.0	71.0	90.0	95.0	96.8	100.0				
34		44	12,0 - 16,0	4.0	5.0	95.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	10.0	25.0	28.0	22.0	5.0	2.1	2.9	100.0	0.0	2.9	EL
							0.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	15.0	40.0	68.0	90.0	95.0	97.1	100.0				
35		45	16,0 - 20,0	4.0	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	23.0	41.0	22.0	4.0	1.7	2.3	100.0	0.0	2.3	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.0	29.0	70.0	92.0	96.0	97.7	100.0				
Proovide 41 - 45 kaalutud keskmine				19.7	3.4	96.6	0.0	0.8	0.2	0.2	0.4	0.4	1.4	8.2	21.3	28.7	25.5	6.4	2.3	4.3	100.0	0.0	4.3	EL
							0.0	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	3.4	11.6	32.9	61.5	87.1	93.4	95.7	100.0				
Veealuse materjali kaalutud keskmine				13.3	3.5	96.5	0.0	0.9	0.3	0.0	0.3	0.6	1.4	9.4	24.6	31.0	21.9	4.9	1.8	2.9	100.0	0.0	2.9	EL
							0.0	0.9	1.2	1.2	1.5	2.1	3.5	12.9	37.5	68.5	90.4	95.3	97.1	100.0				
36	Pa-1510	31	0,5 - 5,4	4.9	4.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	15.0	30.0	30.0	10.0	2.6	4.4	100.0	0.0	4.4	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	8.0	23.0	53.0	83.0	93.0	95.6	100.0				
37		32	5,4 - 10,0	4.6	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	19.0	30.0	30.0	8.0	2.6	3.4	100.0	0.0	3.4	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	26.0	56.0	86.0	94.0	96.6	100.0				
38		33	10,0 - 14,0	4.0	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	19.0	31.0	28.0	10.0	2.6	3.4	100.0	0.0	3.4	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	25.0	56.0	84.0	94.0	96.6	100.0				
39		34	14,0 - 17,7	3.7	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	23.0	36.0	21.0	4.5	3.5	100.0	0.0	3.5	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	35.0	71.0	92.0	96.5	100.0				
40		35	17,7 - 20,0	2.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	19.0	31.0	27.0	11.0	4.6	3.4	100.0	0.0	3.4	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	23.0	54.0	81.0	92.0	96.6	100.0				
Proovide 31 - 35 kaalutud keskmine				19.5	1.4	98.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	4.1	16.5	29.0	30.4	11.7	3.2	3.7	100.0	0.0	3.7	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.4	5.6	22.0	51.0	81.4	93.1	96.3	100.0				
Veealuse materjali kaalutud keskmine				14.6	0.6	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.1	17.0	28.7	30.5	12.3	3.4	3.4	100.0	0.0	3.4	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	21.7	50.4	80.9	93.2	96.6	100.0				
41	Pa-1511	36	1,4 - 4,0	2.6	3.0	97.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	7.0	28.0	32.0	17.0	5.0	3.4	4.6	100.0	0.0	4.6	EL
							0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	10.0	38.0	70.0	87.0	92.0	95.4	100.0				
42		37	4,0 - 7,8	3.8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	19.0	34.0	32.0	8.0	1.2	2.8	100.0	0.0	2.8	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	22.0	56.0	88.0	96.0	97.2	100.0				
43		38	7,8 - 11,8	4.0	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	29.0	32.0	23.0	5.0	2.1	2.9	100.0	0.0	2.9	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	35.0	67.0	90.0	95.0	97.1	100.0				
44		39	11,8 - 16,0	4.2	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	39.0	31.0	13.0	2.0	1.0	2.0	100.0	0.0	2.0	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	51.0	82.0	95.0	97.0	98.0	100.0				
45		40	16,0 - 20,0	4.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	32.0	34.0	20.0	4.0	1.5	2.5	100.0	0.0	2.5	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	38.0	72.0	92.0	96.0	97.5	100.0				
Proovide 36-40 kaalutud keskmine				18.6	0.9	99.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	6.4	29.7	32.6	21.1	4.7	1.7	2.8	100.0	0.0	2.8	EL
							0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9	7.3	37.0	69.6	90.7	95.5	97.2	100.0				
Veealuse materjali kaalutud keskmine				15.2	0.5	99.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.5	30.6	32.6	21.2	4.5	1.5	2.5	100.0	0.0	2.5	EL
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.1	37.6	70.3	91.5	96.0	97.5	100.0				

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m	Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % koos savi ja tolmuga	Osajäägid sõeltel massi %-des												Kokku	≥31,5 mm osakeste sisaldus, %	Savi- ja tolmusisaldus ≤0,063 mm, %	Materjal*		
							Täisjäägid sõeltel massi %-des																	
							31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125					0.063	≤0.063
Uuringuruumi kaalutud keskmine				161.2	2.8	97.2	0.0	0.4	0.1	0.3	0.5	0.4	1.2	5.1	17.7	27.1	27.4	11.8	3.7	4.3	100.0	0.0	4.3	EL
							0.0	0.4	0.5	0.7	1.2	1.6	2.8	7.9	25.7	52.8	80.2	92.0	95.7	100.0				
Plokk 146 Ta kaalutud keskmine (TL veepealne)				38.9	3.7	96.3	0.0	0.9	0.1	0.5	0.6	0.4	1.2	4.7	16.2	27.6	27.5	11.3	3.7	5.3	100.0	0.0	5.3	TL
										0.0	0.9	1.0	1.5	2.1	2.5	3.7	8.4	24.6	52.2	79.7				
Plokk 147 Ta kaalutud keskmine (EL veealune)				122.3	2.5	97.5	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	1.2	5.3	18.2	27.0	27.4	12.0	3.7	4.0	100.0	0.0	4.0	EL
										0.0	0.2	0.3	0.5	1.0	1.4	2.5	7.8	26.0	53.0	80.3				

* Materjal:

EL Ehitusliiv

TL Täiteliiv