

**Maavara kvaliteedi keskmised näitajad uuringuruumis ja varu
arvutuse plokkides**

	Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % koos savi ja tolmuga	≥31,5 mm osakeste sisaldus,	Savi- ja tolmusisaldus <0,063 mm,	Materjal *
Uuringuruumi kaalutud keskmine	473.8	4.9	95.1	0.0	3.8	EL
Plokk 145 Ta kaalutud keskmine (TL veepealne)	89.5	5.5	94.5	0.0	5.0	TL**
Plokk 146 Ta kaalutud keskmine (EL veealune)	384.3	4.7	95.3	0.0	3.6	EL

* Materjal EL Ehitusliiv
TL Täiteliiv

** Vanade uuringute puhul on savi- ja tolmuosakeste sõela läbimõõt olnud väiksem kui praegu kehtiva EVS standardi järgi ehk väga suure tõenäosusega oleks sõela läbimõõduga 0,063 kasutamisel savi- ja tolmusisaldus suurem, kui seda varasemate uuringute laboriuuringutes kajastatud on. 2019. a uuringute käigus tehtud laboriuuringute põhjal on savi-ja tolmusisaldus 5,3%. Seega käesolevas töös loetakse savi- ja tolmusisaldusega 5,0% materjal täiteliivaks.