

TESTREPORT / PRÜFZERTIFIKAT

nach DIN 55350 – 18.4.1.2.

Delivery note no.: **82400 (450 m²)**
Lieferschein Nr.

Quality: **T 39U golf (Intex.No. 04/01/1)**
Qualität

Thickness: **2,50 mm**
Stärke

Date: **24/08/2021**
Datum

Specification / Bale- No.557263	Thickness mm min. 2,50 mm +/- 0,2 mm	Density min. 0,40	Flex Rossflex > 100.000 (cycles)	Water absorption ≥ 90 mg/cm Water desorption ≥ 90 %	Conductivity (Ohm)	Abrasion - DIN EN ISO 20344 ≥ 400
Rollen-Nr. 557263	Stärke –mm min. 2,50 mm +/- 0,2 mm	Dichte min. 0,40	Flex Werte > 100.000 Hub	Wasseraufnahme ≥ 90 mg/cm Wasserabgabe ≥ 90 %	Antistatik (Ohm)	Abrieb nach DIN EN ISO 20344 ≥ 400
Sales order 386976 Batch No.	2.60	0.47	N/A	Water Abs 118 Water Des 100	161	NONE
Verkaufs- auftrag 386976 Rollen-Nr.	2.60	0.47	N/A	WASSER AUF 118 WASSER ABG 100	161	NONE