

EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE LABOR

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn Tel. 6 720 074 / 52 562 98
EAK poolt akrediteeritud katselabor
registreerimisnumbriga L093

Lõimise analüüs

Tellija:	Maavarauuringud OÜ																															
Objekt:	Soomra VI																															
Tellimus:	T19-153																															
Kuupäev:	03.02.20																															
Materjal	liiv/kruus																															
Proovi võtmise koht	k/pa-1		k/pa-2		k/pa-3		k/pa-4		k/pa-5		k/pa-6		k/pa-7		k/pa-8		k/pa-10		k/pa-11		k/pa-12		k/pa-13		k/pa-14		k/pa-15		sp	sp		
Proovi nr.	1-1	1-2	1-3	2-2	3-1	3-2	4-2	5-2	6-1	6-2	7-1	8-1	8-2	10-1	10-2	11-1	11-2	12-1	12-2	12-3	13-1	13-2	13-3	14-1	14-2	14-3	15-1	15-2	sp-1	sp-2		
Proovimise sügavus m	1,0-3,0	3,0-5,2	5,2-7,5	4,7-7,0	1,0-2,8	2,8-6,0	3,6-6,8	3,5-6,0	1,0-2,8	2,8-5,5	1,0-2,5	0,6-1,2	1,2-5,5	0,7-1,0	1,0-5,0	0,5-1,9	1,9-5,5	0,7-3,0	3,0-4,0	4,0-6,0	0,4-3,0	3,0-5,1	5,1-7,5	0,5-2,0	2,0-4,7	4,7-7,5	0,6-2,3	2,3-4,0	0,5-3,5	3,5-4,3		
Mõõtühik: %																																
frakts.>31,5 proovis											3,83		3,55				5,47		6,99		7,59		3,27		6,71		8,00					
frakts.31,5-20,0 proovis	5,94	6,21		2,27	4,77				2,39		7,90	5,05		27,58		7,02		5,56			18,58	0,83		33,87	6,61		18,00		20,09	5,30		
frakts. 20,0-16,0 proovis					0,95				0,60		0,86				3,78		1,09		1,10				3,01		0,39		3,02		1,31		2,67	1,14
frakts.16-12,5 proovis	8,39	2,38			1,00				0,55		2,76	1,06		5,30		3,26		1,43		0,38	8,54	0,74		4,61	1,16		5,61	0,57	7,98	0,50		
frakts.12,5-8,0 proovis	11,94	3,28	0,12	0,57	1,63	0,34			0,75		4,41	2,55		6,29	0,13	4,02	0,04	4,38			7,18	1,10		7,16	1,68	0,10	7,10	0,08	9,11	1,33		
frakts.8,0-6,3 proovis	4,36	2,32	0,12	0,06	0,60	0,03	0,05		0,22		1,58	1,63		2,60		1,85		1,53			3,48	0,92	0,05	3,10	0,57	0,07	3,35		3,05	0,50		
frakts.6,3-4,0 proovis	5,97	4,13	0,43	0,27	1,57	0,28	0,13		0,77		1,46	6,26	0,30	3,47		4,76	0,12	3,82		0,25	5,68	2,85	0,38	4,53	2,47	0,40	5,14	0,15	5,82	0,20		
frakts. 4,0-2,0 proovis	12,14	5,05	0,36	0,43	1,27	0,14	0,03	0,05	0,51	0,06	3,04	4,39	0,10	3,58	0,21	4,78	0,14	4,69		0,33	5,41	1,27	0,18	4,18	1,87	0,27	4,03	0,09	4,93	1,49		
frakts. 2,0-1,0 proovis	7,10	5,05	0,97	0,78	2,34	0,58	0,12	0,21	1,22	0,66	4,55	4,90	0,23	5,50	0,64	4,88	0,27	7,38	0,12	0,51	5,21	1,75	0,24	4,34	3,27	0,72	4,45	0,10	4,13	1,35		
frakts. 1,0-0,5 proovis	10,04	9,99	3,57	3,20	7,76	3,73	0,85	1,37	4,79	2,29	10,36	7,30	0,88	9,08	3,59	10,07	0,88	12,55	0,67	2,22	7,09	4,44	1,29	6,75	7,40	2,72	7,60	1,04	6,62	4,01		
frakts. 0,5-0,25 proovis	20,41	36,44	15,50	32,32	37,59	27,45	20,74	21,65	43,76	21,20	33,67	16,36	16,59	15,91	35,13	28,25	16,68	26,28	12,51	14,86	18,20	35,39	22,07	15,47	38,26	29,39	21,34	27,15	16,86	31,92		
frakts. 0,25-0,125 proovis	10,90	23,36	64,04	51,72	34,31	57,37	65,94	65,00	40,15	62,42	17,39	38,09	68,21	13,82	48,74	20,83	68,03	20,83	69,92	63,66	8,09	45,46	65,09	7,08	33,45	56,38	12,30	62,71	9,21	47,18		
frakts. 0,125-0,063 proovis	1,00	0,80	13,44	5,32	2,39	7,99	11,00	8,89	2,03	10,11	1,80	6,43	11,48	1,34	7,40	1,60	12,31	1,38	13,62	16,49	0,65	2,88	7,76	0,64	1,55	6,05	0,77	6,04	0,55	3,49		
frakts.<0.063 proovis	1,81	0,99	1,45	3,06	3,82	2,09	1,14	2,83	2,26	3,26	6,39	2,43	2,21	1,75	4,16	2,12	1,53	2,08	3,16	1,30	1,29	1,98	2,94	1,98	1,71	3,90	2,29	2,07	0,98	1,59		

Analüütik: M.Saaremäe

Mare Kalkun
Labori juhataja: