

LOODUSLIKU MATERJALI FRAKTSIOONIDE TEISENDAMISE TULEMUSED

Jrk nr	Uuringu- punkti nr	Proovi nr	Intervall, m		Proovi pikkus, m	Fraktsiooni >31,5 mm sisaldus, %	GOSTi järgi osajäägid (labori tulemused) ja vastavad sõelaavad, mm																Usaldusväärsus	Maavara liik*		
							GOSTi järgi täisläbind (labori tulemused)																			
							70	40		20			10		5	2.5	1.25	0.63	0.315	0.16	0.05	<0.05				
			EVS-EN järgi täisläbind (arvutuslik teisendamine) ja vastavad sõelaavad, mm																							
			125	80			63	40	31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.063					
1	Pa-13	37	0.3	3.2	2.9	17.4			8.43	1.73		21.04			9.95		9.44	4.81	4.22	5.64	11.34	12.64	3.51	7.25	Sobib §48 lg7 alusel	TL
							100.0	100.0	91.6	89.8	89.8	68.8	68.8	68.8	58.9	58.9	49.4	44.6	40.4	34.7	23.4	10.8	7.2			
							94.7	92.1	91.2	89.8	82.6	68.8	65.6	62.1	55.8	52.6	47.9	43.2	38.5	31.0	19.1	9.5	7.6			
2	Pa-13	38	3.2	4.1	0.9	1.7						5.05			8.22		5.25	3.44	4.46	8.06	22.84	30.00	6.22	6.46	Sobib §48 lg7 alusel	TL
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.0	95.0	95.0	86.7	86.7	81.5	78.0	73.6	65.5	42.7	12.7	6.5			
							100.0	100.0	100.0	100.0	98.3	95.0	92.3	89.4	85.0	83.2	80.4	76.6	71.0	57.9	32.4	10.2	7.0			
3	Pa-13	39	4.1	8.4	4.3	0.0											0.32	0.84	0.63	1.48	9.79	45.94	36.57	4.43	Ei ole usaldusväärne	-
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	98.8	98.2	96.7	86.9	41.0	4.4			
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.8	99.4	98.6	97.7	93.5	71.3	20.2	5.8			
4	Pa-20*	40	0.5	4.0	3.5	19.5			5.0	9.4		14.79			17.64		9.2	2.62	4.33	5.55	10.66	10.27	10.27	0.30	Sobib §48 lg6 alusel	EL
							100.0	100.0	95.0	85.6	85.6	70.8	70.8	70.8	53.2	53.2	44.0	41.4	37.0	31.5	20.8	10.6	0.3			
							100.0	98.1	93.2	85.6	80.5	70.8	65.1	58.9	50.2	47.1	43.2	40.0	35.2	27.9	17.3	3.4	0.5			
5	Pa-20*	41	4.0	9.0	5.0	0.0											1.5	0.58	0.77	2.22	14.28	64.56	14.09	2.00	Sobib §48 lg6 alusel	EL
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.5	97.9	97.1	94.9	80.6	16.1	2.0			
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	99.0	98.3	97.7	96.4	90.2	58.6	8.3	2.6			
6	Pa-27*	53	0.8	4.5	3.7	16.1			3.4	7.2		15.8			14.0		10.6	1.4	2.2	4.1	11.4	24.5	2.7	2.60	Sobib §48 lg6 alusel	EL
							100.0	100.0	96.6	89.3	89.3	73.6	73.6	73.6	59.6	59.6	49.0	47.6	45.4	41.3	29.9	5.3	2.6			
							100.0	99.0	95.2	89.3	83.9	73.6	69.1	64.1	56.2	52.5	48.6	46.9	44.1	37.5	21.5	4.2	2.8			
7	Pa-27*	54	4.5	6.0	1.5	0.0											1.7	1.1	2.1	5.4	14.8	56.4	16.3	2.20	Sobib §48 lg6 alusel	EL
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3	97.2	95.1	89.7	74.9	18.5	2.2			
							100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	98.9	98.0	96.6	93.4	84.8	55.7	9.4	2.8			

\* Maavara liik: EL - ehitusliiv, TL - täiteliiv