

Majandus- ja taristuministri
3. augusti 2015. a määrus nr 101
„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”

Lisa 10

(taristuministri 18.11.2024 määruse nr 70 sõnastuses)

SIDUMATA SEGUDE TERASTIKULISE KOOSTISE ÜLDISED PIIRID

Pos	Segu	EVS-EN 13285 kategooria	Kasutus	Sõela ava mõõt, mm											
				80	63	40	31,5	20	16	8	4	2	1	0,5	0,063
				Läbib sõela, massi%											
1	0/31,5	G_o	Side- ainega töötlemata alus			100	85–99	-	50–78	31–60	18–46	10–35	6–26	0–20	0–5
2	0/31,5	G_p				100	85–99	-	43–81	23–66	12–53	6–42	3–32	0–20	0–5
3	0/63	G_o		100	85–99	-	50–78	-	31–60	18–46	10–35	6–26	0–20	0–20	0–5
4	0/63	G_p		100	85–99	-	43–81	-	23–66	12–53	6–42	3–32	-	0–20	0–5
5	0/16	-	Kruuskate ja tugi- peenar			-	–	100	85–99	65–90	50–75	35–60	20–45	10–40	5–15
6	0/31,5	-				100	85–99	–	60–80	40–65	30–55	20–45	10–30	8–20	8–15

Märkus: sideainega töötlemata alustes määratakse terastikuline koostis valmishitatud alusest võetud materjali proovist.

Pos 1–Pos 4 segu puhul peab segu tootja deklareeritud terakoostis jääma standardi EVS-EN 13285 vastava kategooria tootja deklareeritud terakoostise piiridesse. Ehitusel võetud kontrollproovid ei või väljuda lisa 10 terakoostise üldistest piiridest.