

LOODUSLIKU MATERJALI GRANULOMEETRILISE KOOSTISE TABEL VASTAVALT GOST 8735 STANDARDILE

Šurfi nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5- 0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Osajäägid sõeltel massprotsentides												Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m				>70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	
PA-1	1-1	0,5-1,8	1,3	0,0	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,3	20,6	64,5	7,5	2,9	TL
PA-3	3-1	0,1-1,6	1,5	0,2	98,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	1,9	7,7	67,3	21,2	1,2	TL
PA-5	5-1	0,3-4,3	4,0	0,0	99,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	18,3	29,5	47,1	2,7	0,5	EL
PA-6	6-1	0,5-1,9	1,4	0,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	3,0	62,0	32,4	1,0	TL
PA-7	7-1	0,2-2,3	2,1	0,0	99,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	48,3	50,2	0,7	TL
PA-8	8-1	0,4-3,8	3,4	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,7	22,5	70,3	3,1	0,3	EL
PA-10	10-1	0,4-3,5	3,1	0,0	99,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,9	24,8	66,1	3,5	0,5	EL
	10-2	3,5-5,2	1,7	4,0	94,2	1,8	0,0	0,8	1,3	1,0	0,9	0,3	0,7	4,6	23,9	60,9	3,8	1,8	EL
PA-10 kaalutud keskmine			4,8	1,4	97,6	1,0	0,0	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	0,4	4,8	24,5	64,3	3,6	1,0	EL
PA-11	11-1	1,0-4,2	3,2	0,0	99,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,0	31,5	59,6	3,0	0,6	EL
Minimaalne			1,3	0,0	94,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	47,1	2,7	0,3	TL
Maksimaalne			4,0	4,0	99,7	2,9	0,0	0,8	1,3	1,0	0,9	0,3	1,8	18,3	31,5	70,3	50,2	2,9	EL
Keskmine (kaalutud)			2,4	0,3	98,8	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	6,2	21,0	59,9	11,1	0,8	TL