

Katseprotokoll nr 25-18 K

Tellija: Kemotar OÜ, Ravila 75, Tartu, Tartumaa 50411; Mait Laidvee,
mait@kemotar.ee

Tellija esitatud andmed

Proovi tähistus: EH 8-11
Materjali nimetus: Tardkivi täitematerjal 02-KEM / 8-11
Objekt: Tardkivi tootmine
Proov võetud: Martin Loim 20.03.2025
Proovi võtmise koht: Kemotar Ravila 75 ladu
Proovi üleandja: Martin Loim

Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 20.03.2025
Labori registreerimise nr: 4357
Laboritegevuste asukoht: Turu 34/1, 51004 Tartu; Männiku tee 104/1, 11216 Tallinn
Protokolli väljastamise
kuupäev: 06.05.2025

Metoodika ja tulemused on esitatud leheküljel 2.

Protokolli koostas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Vatalin
Laborant

Protokolli kinnitas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Joosep Makke
Labori juhataja

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/2

Tabel 1. Plaatsusteguri määramine (EVS-EN 933-3:2012)

Proovi reg. nr	Proovi mass, g	Tulemus, %	Tähis
4357	2180	10	<i>FI</i>

Katsetamise kuupäev(ad): 08.04.2025