

Katseprotokoll nr 23-4556 K

Tellijä: Kemotar OÜ, Ravila 75, Tartu, Tartumaa 50411; Mait Laidvee,
mait@kemotar.ee

Tellijä esitatud andmed

Proovi tähistus: EH 8-11
Materjali nimetus: Tardkivi täitematerjal 02-KEM/8-11
Objekt: Tardkivi tootmine
Proov võetud: Martin Loim 08.05.2023
Proovi võtmise koht: Kemotar Ravila 75 ladu
Proovi üleandja: Martin Loim

Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 08.05.2023
Prooviga alustatud: 15.05.2023
Labori registreerimise nr: 7768
Laboritegevuste asukoht: Turu 34/1, 51004 Tartu
Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Protokolli väljastamise
kuupäev: 05.06.2023

Metoodika ja tulemused on esitatud leheküljel 2.

Protokolli koostas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Vatalin
Laborant

Protokolli kinnitas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Joosep Makke
Labori juhataja

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/2

Tabel 1. Täitematerjali külmakindluse määramine 1% NaCl lahuses (EVS-EN 1367-6:2008)

| Proovi reg. nr | Fraktsioon | Üksikkatseproovi tulemus (F), % | Keskmine, tulemus, % | Tähis |
|----------------|------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 7768 | 8/11,2 | 0,1 | 0 | F_{NaCl} |
| | | 0,1 | | |
| | | 0,2 | | |