LOODUSLIKU MATERJALI GRANULOMEETRILISE KOOSTISE TABEL VASTAVALT GOST 8735 STANDARDILE (1988)

Puuraugu nr	Proovi			Täisjääk sõeladel, %% (sõela avad mm-tes)									Peensusmoodul	Savi ja tolmu-osakeste sisaldus, %	Orgaanika	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m	Kruusaosakesed, %		Liiva sisaldus materjalis %	Liiva granulomeetria (sum=100%)										
				>10 mm	>5 mm		2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,14					
1988, A LÄBITUD PUURAUGUD																	
Pa-98	86	0,0 - 1,5	1,5	0,0	0,4	98,4	0,3	1,6	7,5	64,4	96,5	3,5	1,7	1,2	+	Peen	EL
	87	1,5 - 4,5	3,0	0,0	0,4	98,7	1,2	5,0	18,6	55,0	95,6	4,4	1,8	0,9		Peen	EL
	88	4,5 - 7,5	3,0	0,0	0,2	97,4	0,5	2,4	9,1	38,7	89,8	10,2	1,4	2,4	+	Väga peen	EL
	89	7,5 - 11,5	4,0	0,0	0,1	97,9	0,1	0,7	3,0	10,3	80,7	19,3	0,9	2,0	+	Ülipeen	TL
Pa-98 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,0*	*0,2*	*98,0*	*0,5*	*2,4*	*9,2*	*36,4*	*89,0*	*11,0*	*1,4*	*1,7*		*Väga peen*	*EL*
Pa-99	90	0,5 - 2,0	1,5	0,0	0,3	98,1	0,4	3,3	22,0	71,8	96,3	3,7	1,9	1,6	-	Peen	EL
	91	2,0 - 4,5	2,5	0,0	0,1	98,8	0,1	1,0	7,8	41,0	92,3	7,7	1,4	1,1	-	Väga peen	EL
	92	4,5 - 7,5	3,0	0,0	0,0	98,4	0,2	1,0	4,4	20,0	84,9	15,1	1,1	1,6	-	Väga peen	TL
	93	7,5 - 9,0	1,5	0,0	0,0	96,8	0,0	0,1	0,7	4,5	82,8	17,2	0,9	3,2	+	Ülipeen	TL
	94	9,0 - 11,5	2,5	0,0	0,0	90,5	0,1	0,2	0,8	3,0	57,7	42,3	0,6	9,5	+	Ülipeen	TL
Pa-99 kaalutud keskmine			*11,0*	*0,0*	*0,1*	*96,4*	*0,2*	*1,0*	*6,3*	*25,9*	*81,7*	*18,3*	*1,1*	*3,5*		*Väga peen*	*TL*
Pa-100	95	1,5 - 4,5	3,0	0,0	0,1	96,9	0,4	1,9	7,7	35,3	91,4	8,6	1,4	3,0	-	Väga peen	EL
	96	6,0 - 10,0	4,0	0,0	0,2	94,3	0,1	0,8	3,3	22,7	69,3	30,7	1,0	5,5	+	Väga peen	TL
Pa-100 kaalutud keskmine			*7,0*	*0,0*	*0,2*	*95,4*	*0,2*	*1,3*	*5,2*	*28,1*	*78,8*	*21,2*	*1,2*	*4,4*		*Väga peen*	*TL*
Pa-101	97	1,5 - 4,5	3,0	0,0	0,1	98,4	0,2	1,5	10,6	47,8	90,6	9,4	1,5	1,5	-	Väga peen	EL
	98	6,0 - 10,0	4,0	0,0	0,0	95,9	0,1	0,4	2,8	11,6	64,9	35,1	0,8	4,1	+	Ülipeen	TL
Pa-101 kaalutud keskmine			*7,0*	*0,0*	*0,0*	*97,0*	*0,1*	*0,9*	*6,1*	*27,1*	*75,9*	*24,1*	*1,1*	*3,0*		*Väga peen*	*TL*
Pa-102	99	0,2 - 1,5	1,3	0,1	0,5	97,5	0,7	4,3	16,5	81,3	95,8	4,2	2,0	2,0	-	Peen	EL
	100	1,5 - 4,5	3,0	0,0	0,1	98,8	0,2	1,8	14,0	62,7	96,7	3,3	1,8	1,1		Peen	EL
	101	4,5 - 9,0	4,5	0,0	0,0	95,9	0,2	1,9	11,3	50,1	93,3	6,7	1,6	4,1	+	Peen	EL
	102	9,0 - 12,5	3,5	0,0	0,0	97,6	0,2	0,7	3,2	15,3	80,5	19,5	1,0	2,4	+	Väga peen	TL
Pa-102 kaalutud keskmine			*12,3*	*0,0*	*0,1*	*97,3*	*0,3*	*1,8*	*10,2*	*46,6*	*90,8*	*9,2*	*1,5*	*2,7*		*Peen*	*EL*

Puuraugu nr	Proovi			Täisjääk sõeladel, %% (sõela avad mm-tes)								Peensus-moodul	Savi ja tolmu-osakeste sisaldus, %	Orgaanika	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m	Kruusaosakesed, %		Liiva sisaldus materjalis %	Liiva granulomeetria (sum=100%)									
				>10 mm	>5 mm		2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,14				
Pa-104	105	0,5 - 3,0	2,5	0,0	0,3	97,1	0,2	2,0	13,4	54,3	94,4	5,6	1,6	2,6		Peen	EL
	106	3,0 - 6,0	3,0	0,0	0,2	98,4	0,3	1,4	7,9	60,3	94,9	5,1	1,6	1,4	-	Peen	EL
	107	6,0 - 8,0	2,0	0,0	0,0	97,8	0,1	0,3	1,4	0,8	80,1	19,9	0,9	2,2	+	Ülipeen	TL
	108	8,0 - 13,0	5,0	0,0	0,0	95,8	0,0	0,1	0,2	2,7	52,7	37,3	0,6	4,2	+	Ülipeen	TL
Pa-104 kaalutud keskmine			*12,5*	*0,0*	*0,1*	*97,0*	*0,1*	*0,8*	*4,9*	*26,5*	*75,6*	*20,4*	*1,1*	*2,9*		*Väga peen*	*TL*
Pa-105	109	0,4 - 3,0	2,6	0,0	0,2	98,2	1,1	4,0	20,8	67,6	96,9	3,1	1,9	1,6	-	Peen	EL
	110	3,0 - 9,0	6,0	0,0	0,1	95,7	0,3	1,4	5,8	54,9	89,0	11,0	1,5	4,2	-	Väga peen	EL
	111	9,0 - 13,0	4,0	0,0	0,0	94,7	0,1	0,4	1,9	7,5	69,3	30,7	0,8	5,3	+	Ülipeen	TL
Pa-105 kaalutud keskmine			*12,6*	*0,0*	*0,1*	*95,9*	*0,4*	*1,6*	*7,7*	*42,5*	*84,4*	*15,6*	*1,4*	*4,0*		*Väga peen*	*EL*
Pa-116	134	0,5 - 1,5	1,0	0,0	0,5	96,9	0,6	4,3	22,1	74,8	93,2	6,8	2,0	2,6	+	Peen	EL
	135	1,5 - 6,0	4,5	0,0	0,1	97,6	0,2	1,4	11,3	60,3	95,1	4,9	1,7	2,3	-	Peen	EL
	136	6,0 - 9,5	3,5	0,0	0,1	96,5	0,1	1,1	7,3	20,5	85,1	14,9	1,1	3,4	+	Väga peen	TL
	137	9,5 - 12,5	3,0	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	0,5	1,7	63,4	36,6	0,7	5,4	+	Ülipeen	TL
Pa-116 kaalutud keskmine			*12,0*	*0,0*	*0,1*	*96,5*	*0,2*	*1,2*	*8,3*	*35,3*	*84,1*	*15,9*	*1,3*	*3,4*		*Väga peen*	*EL*
Pa-117	138	0,5 - 3,0	2,5	0,0	0,1	97,8	0,6	3,7	21,0	73,9	97,1	2,9	2,0	2,1	-	Peen	EL
	139	3,0 - 6,5	3,5	0,0	0,0	98,2	0,2	1,1	6,5	69,1	95,1	4,9	1,7	1,8	+	Peen	EL
	140	6,5 10,0	3,5	0,0	0,0	98,2	0,2	1,3	6,2	23,8	87,6	12,4	1,2	1,8	+	Väga peen	TL
	141	10,0 - 13,5	3,5	0,0	0,0	97,9	0,1	0,3	2,0	8,6	73,4	26,6	0,8	2,1	+	Ülipeen	TL
Pa-117 kaalutud keskmine			*13,0*	*0,0*	*0,0*	*98,0*	*0,3*	*1,4*	*8,0*	*41,5*	*87,6*	*12,4*	*1,4*	*1,9*		*Väga peen*	*EL*
UURINGURUUMI KOONDNÄITAJAD																	
Minimaalne			*1,0*	*0,0*	*0,0*	*90,5*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,8*	*52,7*	*2,9*	*0,6*	*0,9*	-	*Ülipeen*	*TL*
Maksimaalne			*6,0*	*0,1*	*0,5*	*98,8*	*1,2*	*5,0*	*22,1*	*81,3*	*97,1*	*42,3*	*2,0*	*9,5*	+	*Peen*	*EL*
Keskmine (kaalutud)			*3,1*	*0,0*	*0,1*	*97,1*	*0,3*	*1,6*	*8,5*	*38,0*	*85,2*	*14,5*	*1,3*	*2,8*	+	*Väga peen*	*EL*