

## TÄIENDAVA VARU VÄLJASÕELUTUD KRUUSA FRAKTSIOONIDE KESKMISTE SISALDUSTE JA KESKMISTE NÄITAJATE TABEL

Jrk nr	Uuringu- punkti nr	Proovi nr	Proovi intervall, m	Proovi pikkus, m	Kruusa (üle 5 mm) kogu proovis, %	Osajäägid sõltel massi %-des					Kokku, %
						Täisjäägid sõltel massi %-des					
						>70	70-40	40-20	20-10	10-5	
1	K-1	1	0,3-3,6	3.3	77.7	26.95	40.08	23.89	5.65	3.43	100.0
2	K-3	2	0,4-2,7	2.3	82.9	0.00	66.96	20.03	7.94	5.07	100.0
3	K-9	8	0,6-2,0	1.4	77.9	23.94	36.68	24.54	8.01	6.83	100.0
4	Pa/K-12	11	0,3-4,1	3.8	85.2	14.62	50.13	25.63	5.97	3.65	100.0
5		16	4,1-6,0	1.9	86.3	32.45	24.24	26.87	10.90	5.54	100.0
6	Pa/K-13	12	0,4-3,0	2.6	85.2	28.99	48.19	12.90	6.09	3.83	100.0
7		17	3,0-5,7	2.7	45.6	0.00	27.19	40.00	23.00	9.81	100.0
Täiendava maavara looduslikust materjalist väljasõelutud kruusa fraktsiooni kaalutud keskmised näitajad (plokk 2 aT)					77.1	17.5	42.9	25.0	9.4	5.2	100.0