

Dolokivist valmistatud killustiku purunemiskindluse (LA) ja külmakindluse (F) proovides ja kaalutud keskmisena Orgita II paekarjääri mäeeraldisel, 2. plokis

Puuraugu nr	Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Kaalutud keskmine
Proovi nr	Proov 1	Proov 2	Proov 3	Proov 4	Proov 5	
Proovimise intervall, m	0,0-3,35	0,0-3,90	0,0-2,60	0,0-4,95	0,0-3,60	
Intervalli pikkus, m	3,35	3,90	2,60	4,95	3,60	18,4

Purunemiskindlus, LA	38	38	40	38	38	<b>38</b>
Külmakindlus, F (%)	1,0	0,9	1,0	1,1	1,5	<b>1,1</b>

Teede Tehnokeskuse katseprotokoll nr 389/26.

Purunemiskindlus on määratud fraktsioonist 10/14 mm ja külmakindlus fraktsioonist 8/16 mm.

Märkus: seinapuhastuse koordinaadid lisas nr 2.

Koostas: Ranek Rohtla, Maavarauuringud OÜ.