

## Katseprotokoll nr 25-19 K

Tellijä: Kemotar OÜ, Ravila 75, Tartu, Tartumaa 50411; Mait Laidvee,  
mait@kemotar.ee

### Tellijä esitatud andmed

Proovi tähistus: EH 8-11  
Materjali nimetus: Tardkivi täitematerjal 02-KEM / 8-11  
Objekt: Tardkivi tootmine  
Proov võetud: Martin Loim 20.03.2025  
Proovi võtmise koht: Kemotar Ravila 75 ladu  
Proovi üleandja: Martin Loim

### Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 20.03.2025  
Labori registreerimise nr: 4357  
Laboritegevuste asukoht: Turu 34/1, 51004 Tartu; Männiku tee 104/1, 11216 Tallinn  
Protokolli väljastamise  
kuupäev: 06.05.2025

**Metoodika ja tulemused on esitatud leheküljel 2.**

Protokolli koostas:  
*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Siim Vatalin  
Laborant

Protokolli kinnitas:  
*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Joosep Makke  
Labori juhataja

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.  
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/2

Tabel 1. Purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil (EVS-EN 1097-2:2020)

Proovi reg. nr	Fraktsioon	Tulemus	Tähis
4357	8/11,2	20	LA

Katsetamise kuupäev(ad): 09.04.2025