

KATSEPROTOKOLL NR 2024/291

Kuupäev: 30.04.24

Tellija: Taivo Nebokat
AS TREV-2 GRUPP

Katselabor: TREV-2 GRUPP AS
Tallinn, Teemeistri tn 2

Kliendi poolt esitatud teave (Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest):	
Objekt:	
Võtmise koht: Teemeistri tn 2, Tallinn	
Proovi võtja: AS TREV-2 GRUPP	Võtmise aeg: 19.04.24
Proovi tooja: AS TREV-2 GRUPP	
Materjali nimetus ja tähistus:	AC 8 surf 70/100 (AC 8 bin 70/100)
Märkused: laborisegu (Inkoo, Parainen)	

Labor ei ole vastutav proovivõtu etapi eest ning tulemused kohalduvad ainult vastuvõetud ja katsetatud proovi(de)le.

Proovi vastuvõtmise aeg labori:	19.04.24	Proovi reg nr:	01/10
---------------------------------	----------	----------------	-------

Märkused:

KATSETULEMUSED

Proovikehade valmistamine lööktiarendamisega EVS-EN 12697-30:2018

lööki arv: 2x35 lööki proovikehad valmistatud: asfaltsegu
tihendamistemperatuur: 145±5 °C seadme tüüp: puitlusega lööktiarendaja
Valmistamise kuupäev: 19.04.24

Veepüsivuse määramine EVS-EN 12697-12:2018 (meetod A)

Grupp	Proovikehade arv (tk)	Kesk. kõrgus (mm)	Kesk. diameeter (mm)	Kesk.mahumass Mg/m3	Kesk. kaudne tõmbetugevus	Kaudsete tõmbetug. suhe ITSr, %
Kuiv	3	63,9	101,7	2,383	1954 kPa	92
Märg	3	65,6	101,6	2,382	1798 kPa	

Katse temperatuur 15 °C Proovikehade vanus 6 päeva
Katsetamise kuupäev 25.04.24 Proovikehade valmistamise kuupäev: 19.04.24

Proovikehade valmistamine: asfaltsegu EVS-EN 12697-30:2018 (2x35 lööki)
Proovikehade Meetod B: mahumass — immutatud ja kuivatatud pinnaga (SSD) EVS-EN 12697-6:2020

Protokolli allkirjastaja/kinnitaja: Silver Siht
(allkirjastatud digitaalselt) Tootearendusjuht

Katseprotokolli on lubatud paljundada ainult terviklikult, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba