

Katseprotokoll nr 23-4553 K

Tellijä: Kemotar OÜ, Ravila 75, Tartu, Tartumaa 50411; Mait Laidvee,
mait@kemotar.ee

Tellijä esitatud andmed

Proovi tähistus: EH 8-11
Materjali nimetus: Tardkivi täitematerjal 02-KEM/8-11
Objekt: Tardkivi tootmine
Proov võetud: Martin Loim 08.05.2023
Proovi võtmise koht: Kemotar Ravila 75 ladu
Proovi üleandja: Martin Loim

Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 08.05.2023
Prooviga alustatud: 15.05.2023
Labori registreerimise nr: 7768
Laboritegevuste asukoht: Turu 34/1, 51004 Tartu
Protokolli väljastamise
kuupäev: 22.05.2023

Metoodika ja tulemused on esitatud leheküljel 2.

Protokolli koostas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Vatalin
Laborant

Protokolli kinnitas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Joosep Makke
Labori juhataja

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/2

Tabel 1. Plaatsusteguri määramine (EVS-EN 933-3:2012)

Proovi reg. nr	Proovi mass, g	Tulemus, %	Tähis
7768	2811	11	<i>FI</i>