

Tallinna Teede AS, Tehas
Betooni 24
13816 Tallinn

KATSEPROTOKOLL nr
DP-3014
14.04.2023
Lk 1/1

Tellija: Tallinna Teede AS, Tehas
Töö ülesanne: Asfaltsegu omaduste määramine
Labori reg. nr: 6685
Proovi toomise aeg: 24.03.2023 9.30
Märkus:

Kliendi esitatud teave:

Objekt:	Tehas		
Segu mark:	AC 16 surf		
Tellija tähistus:	AC 16 surf 1157		
Proovi võtmise koht:	TTAS tehas		
Proovi võtja:	G. Toime	Proovi tooja:	G. Toime
Proovi võtmise aeg:	23.03.2023	13.00	

Katsetamine ja tulemused:

Proovikehade valmistamine: EVS-EN 12697-30:2018, lööktihendamine, 2*50 lööki.

Proovik. valmistamise aeg	11.04.2023	12:20
Tihendamis temp. °C	145 ± 5 °C	
Vormide eelsoojendus temp. °C	145 ± 5 °C	

Vastupanu naastrehvide toimele, EVS-EN 12697-16:2016, meetod A.

Katsetamise aeg	14.04.2023	08:15					
Teostaja	M. Soa						
Proovikeha nr		1	2	3	4	Keskmine	
Mahumass: EVS-EN 12697-6:2020, meetod B, ρ_{bssd} , Mg/m ³		2,468	2,452	2,460	2,456	2,459	
Abrasioon, A_{brA} , ml		33,6	31,5	31,9	32,5	32	

Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest.

Labor ei ole vastutav proovivõtu eest ja tulemused kehtivad ainult vastuvõetud proovidele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Soa
Labori juhataja
Lab tel. 56 244 161

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.