

Lisa 3.Terastikulise koostise arvutusliku teisendamise tulemused ja ploki 11 aT keskmised kvaliteedinäitajad

KESKKONNAMINISTRI MÄÄRUSE NR 52 KOHASE LÕIMISEANALÜÜSIDE ARVUTUSLIKU TEISENDAMISE TULEMUSED (EVS)

Kaevandi nr	Proovi nr	Proov, m			Teisenduse tulemus, sõelte läbandid, %																	Kruus >31,5 mm, %	Liiv 0.063 ... 31.5 mm, %	Savi, tolm <0,063 mm, %	Usaldus- väärsus
					Osajäägid sõeltel, %																				
		alates	kuni	pikkus	125	80	63	40	31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.06				
Š-14A	K14A-2	1.6	2.5	0.9	100.0	100.0	99.2	95.8	91.4	83.1	80.8	78.2	74.3	72.7	70.3	67.7	64.1	58.8	40.7	6.5	1.5	8.6	90.0	1.5	sobib
					0.0	0.0	0.8	3.4	4.4	8.3	2.3	2.6	3.9	1.7	2.3	2.7	3.6	5.2	18.2	34.1	5.1				
Š-14A	K14A-3	2.5	4.0	1.5	100.0	100.0	97.1	84.5	80.8	73.7	71.1	68.3	63.8	61.8	59.1	56.4	53.2	48.9	34.8	5.9	1.1	19.2	79.7	1.1	sobib
					0.0	0.0	2.9	12.6	3.7	7.1	2.6	2.9	4.5	2.0	2.7	2.7	3.2	4.3	14.1	28.9	4.8				
Š-22	S-22-2	2.3	4.7	2.4	100.0	100.0	97.3	85.9	80.6	70.6	68.3	65.7	61.9	60.3	57.8	54.9	51.2	44.7	29.6	5.3	1.0	19.4	79.6	1.0	sobib
					0.0	0.0	2.7	11.4	5.3	10.0	2.3	2.6	3.8	1.6	2.5	2.9	3.7	6.6	15.0	24.4	4.3				
Š-25	S-25-2	2.9	4.7	1.8	100.0	100.0	99.7	98.3	90.9	76.7	73.3	69.5	64.4	62.6	60.2	58.1	55.7	51.3	33.0	3.8	0.9	9.1	89.9	0.9	sobib
					0.0	0.0	0.3	1.4	7.4	14.2	3.4	3.8	5.1	1.8	2.4	2.2	2.3	4.4	18.3	29.2	2.9				
Š-31	S-31-2	2.0	3.7	1.7	100.0	100.0	96.5	81.4	77.4	69.8	67.9	65.8	62.2	60.4	58.0	55.8	52.8	48.8	36.4	6.3	0.8	22.6	76.6	0.8	sobib
					0.0	0.0	3.5	15.1	4.0	7.6	1.9	2.1	3.6	1.8	2.3	2.2	3.0	4.1	12.3	30.2	5.5				
Š-32	S-32-2	1.9	4.2	2.3	100.0	100.0	97.7	87.8	82.5	72.4	70.2	67.9	63.9	61.9	58.7	54.7	50.5	44.9	29.8	6.1	1.9	17.5	80.6	1.9	sobib
					0.0	0.0	2.3	9.9	5.3	10.1	2.2	2.4	4.0	2.0	3.2	4.0	4.3	5.6	15.1	23.7	4.1				
Š-33	S-33-1	1.3	1.6	0.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.8	99.8	99.7	99.4	98.5	95.4	68.1	8.5	1.5	0.0	98.5	1.5	sobib
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	3.2	27.3	59.5	7.1				
Š-33	S-33-2	1.6	3.1	1.5	100.0	100.0	99.2	95.6	88.2	74.1	70.4	66.4	60.2	57.6	54.2	51.4	47.2	40.6	31.3	7.4	0.9	11.8	87.3	0.9	sobib
					0.0	0.0	0.8	3.6	7.4	14.1	3.7	4.1	6.1	2.7	3.4	2.8	4.2	6.6	9.3	23.9	6.5				
Š-23	S-23-2	2.6	4.5	1.9	100.0	100.0	97.3	85.7	78.1	63.6	61.4	59.0	55.0	53.0	50.1	47.0	43.7	39.4	27.7	8.0	3.8	21.9	74.3	3.8	ei sobi
					0.0	0.0	2.7	11.6	7.6	14.5	2.2	2.4	4.0	2.0	2.9	3.1	3.3	4.2	11.7	19.7	4.3				
Š-24	S-24-2	3.1	4.5	1.4	100.0	100.0	98.8	93.5	90.4	84.5	82.1	79.4	74.9	72.7	69.2	64.6	59.2	51.2	32.1	8.1	4.4	9.6	86.0	4.4	ei sobi
					0.0	0.0	1.2	5.3	3.1	5.9	2.4	2.7	4.5	2.2	3.6	4.6	5.3	8.0	19.1	24.0	3.7				

Proovide usaldusväärst on hinnatud Keskkonnaministri määruse nr 52 (RT I, 14.01.2020, 9) § 48 lõigete 6 ja 7 alusel.