

Nõuded täitematerjalidele

Täitematerjali kasutamisel peab see olema toodetud ja tõendatud ehitustoote standardi EVS-EN 13242 kohaselt. Nõuded täitematerjalidele on kirjeldatud standardis EVS-EN 13285.

- Täitematerjali terastikuline koostis peab vastama Tabeli 1 positsioon 1 nõuetele.

Tabel 1

Sidumata segud sõelkõverad (killustikud ja purustatud kruusad)

Pos	Segu	Sõela ava mõõt, mm									
		40	31,5	20	16	8	4	2	1	0,5	0,063
		Läbib sõela, massi-%									
1	0/31,5	100	85-99		60-80	40-65	30-55	20-45	10-30	8-20	5-10
2	0/16			100	85-99	65-90	50-70	35-55	20-40	10-30	5-10
3	0/31,5	100	85-99		60-80	40-60	30-50	25-45	20-40	15-30	10-20
4	0/16			100	85-99	65-85	40-60	35-55	20-45	15-35	10-20

Pos	Segu	Sõela ava mõõt, mm									
		40	31,5	20	16	8	4	2	1	0,5	0,063
		Läbib sõela, massi-%									
5	0/16			100	85-99	65-90	50-70	35-55	20-45	10-40	8-15
6	0/31,5	100	85-99		60-80	40-60	30-50	20-45	10-35	8-25	5-15

- Kasutatava jämetäitematerjali purunemiskindluse kategooria peab olema vähemalt LA₃₅ ja külmaskindlus F₄.