

KATSEPROTOKOLL NR 1070/20

08.05.2020 nr 7-6.4/1231

Lk 1/1

Tellija: TREF AS – Terje Toots

Proovid:

Objekt	-	Toomise aeg ja tooja
Võtmise koht	Benninghoven TBA 4000	23.04.2020 11:30,
Võtmise aeg ja võtja	22.04.2020 08:00,	Marko Pärn, TREF AS
	Marko Pärn, TREF AS	Labori reg nr
Tellija poolne tähistus		0937
AC 8 surf 70/100 C17		

**Katsetamine ja
tulemused**

Mahumassi (EVS-EN 12697-6, meetod B) määramiseks valmistati laboratoorsed proovikehad standardi EVS-EN 12697-30 2x50 lööki järgi.
 Poorsusnäitajate arvutamisel kasutati katseprotokollis nr **950/20** toodud asfaltsegu lahustuva sideaine sisalduse väärtust.
 Veepüsivuse (EVS-EN 12697-12, meetod A) määramiseks valmistati laboratoorsed proovikehad standardi EVS-EN 12697-30 2x35 lööki järgi.
 Poorsuse peale 10 güratsiooni määramiseks valmistati laboratoorsed proovikehad standardi EVS-EN 12697-31 (10 pööret) järgi.

Jrk nr	Omadus	Katsemeetod	Katsetamise tulemus	Tähis
1.	Näiv erimass	EVS-EN 12697-5 (meetod A, vees, 20,3 °C)	2,471 Mg/m ³	ρ_{mv}
2.	Mahumass	EVS-EN 12697-6 (meetod B)	2,429 Mg/m ³	ρ_{bssd}
3.	Jäävpoorsus	EVS-EN 12697-8	1,7 %	V_a
4.	Skeletipoorsus		16,5 %	VMA
5.	Bituumeniga täidetud pooride maht		89,7 %	VFB
6.	Poorsus peale 10 güratsiooni	EVS-EN 12697-31	4,9 %	V10G
7.	Kaudne tõmbetugevus kuival 15°C juures	EVS-EN 12697-12	1679 kPa	ITS _d
8.	Kaudne tõmbetugevus veega küllastunud 15°C juures		1734 kPa	ITS _w
9.	Veepüsivus		103%	ITSR

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Vastutav teostaja

Amet Labori peaspetsialist
Nimi Markus Mänd

/alkkirjastatud digitaalselt/

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. Katseprotokollis ei pruugi kajastuda kõik katsestandardis nõutud taustandmed.