

LISA 2 - KAP arvutuslehe kohustuslik lisa - materjalide klassifikatsioon, esitatud nõuded ja arvutusparameetrid

roadplan

Täitematerjalid (Tm)	E (Mpa)	Sisehõõrdenurk F (°)	Nidusus C (MPa)	Plastsus Rootsi W _{LR}	Sõelköver	Cu d60/d10	Senine nimetus	Plastsus (Vassiljev)	
_280	280						Tardkivikillustik		
_280	280						Pae- või kruuskillustik (LA<35)		
_240	240						Pae- või kruuskillustik (LA≥35)		
_200	200						Ridakillustik, mittestandardne killustik		
_180	180	45	0.03				Optimaalse terakoostisega kruusliivast kiht		
_150	150	43	0.01		2 - 63 mm > 50 %		Kruuspinnas		
_E (160)	160			< 25	< 0,63 mm 10-40 % ja 5 mm > 20 %		Liiva-kruusa-killustiku segu	< 7	
_F (110)	110								
_G (60)	60								
_130	130	42	0.007	< 10	> 0.5 mm > 50 %	> 3	Kruusliiv, jämeliiv	< 1	
_115	115					2-3	Mõõdukalt ühtlaseterine jämeliiv		
_120	120	40	0.006	< 10	> 0.25 mm > 50 %	> 3	Keskliiv		
_105	105					2-3	Mõõdukalt ühtlaseterine jämeliiv		
_100	100	38	0.005		> 0.1 mm > 50 %	> 3	Peenliiv		
_90	90					2-3	Mõõdukalt ühtlaseterine peenliiv		
_75	75	33	0.005		Piiranguteta	≤ 2	Ühtlaseterine liiv		
_65	65	40	0.005				Jäme kerge saviliiv		
_A				10 - 25	0.25 - 2 mm > 50 %		Kerge saviliiv	1-7	
_B				< 10	> 0.1 mm < 75 %		Tolmliiv	< 1	
_C				25 - 40	0.05 - 2 mm ≥ 40 %		Kerge liivsavi	7-12	
				40 -50			Raske liivsavi	12-17	
				> 50			Savi	17-27	
_D				10 - 25	0.05 - 2 mm < 20 %		Raske tolmne saviliiv	1-7	
					0.05 - 2 mm 20-50 %		Tolmne saviliiv	1-7	
				25 - 40	0.05 - 2 mm < 40 %		Kerge tolmne liivsavi	7-12	
				40 - 50			Raske tolmne liivsavi	12-17	
				> 50			Tolmne savi	17-27	