

Katseprotokoll nr 23-4551 K

Tellijä: Kemotar OÜ, Ravila 75, Tartu, Tartumaa 50411; Mait Laidvee,
mait@kemotar.ee

Tellijä esitatud andmed

Proovi tähistus: EH 5-8
Materjali nimetus: Tardkivi täitematerjal 02-KEM/5-8
Objekt: Tardkivi tootmine
Proov võetud: Martin Loim 08.05.2023
Proovi võtmise koht: Kemotar Ravila 75 ladu
Proovi üleandja: Martin Loim

Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 08.05.2023
Prooviga alustatud: 15.05.2023
Labori registreerimise nr: 7765
Laboritegevuste asukoht: Turu 34/1, 51004 Tartu
Protokolli väljastamise
kuupäev: 22.05.2023

Metoodika ja tulemused on esitatud leheküljel 2.

Protokolli koostas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Vatalin
Laborant

Protokolli kinnitas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Joosep Makke
Labori juhataja

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/2

Tabel 1. Purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil (EVS-EN 1097-2:2020)

Proovi reg. nr	Katse sooritamise kuupäev	Fraktsioon	Tulemus	Tähis
7765	18.05.2023	4/8	25	LA