

Liiva granulomeetrilise koostise tabel (varudesse võetud liivad)																		
Jrk. nr.	Puurangu šurfi või karjääri seina- puhas- tuse nr.	Proo- vi nr.	Proovimise intervall		Proo- vi pik- kus- m- tes	Osajäägid sõltel %-des											Tolmu ja sa- viosa- keste sisal- dus %-des	Orgaaniliste lisandite sisaldus
			ala- tes	kuni		10	5	< 5	Kokku	2,5	1,25	0,63	0,3	0,14	< 0,14	Kokku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.	Pa. 12	334	0.30	3.00	2.70	-	-		100,0	-	0,3	12,5	48,5	35,3	3,4	100,0	2,6	heledam etalonist
21.	"	335	3.00	6.00	3.00	-	-		100,0	1,6	9,3	19,5	24,8	38,4	6,4	100,0	1,0	" "
Puurangu keskmised:										0,84	5,04	16,18	36,03	36,93	4,98	100,0	1,76	

Väljavõte Geoloogia Valitsuse aruandest "Informatsiooniline aruanne liiva ja kruusliiva segu otsimistöödest Haapsalu rajoonis 1963. a." (EGF aruande nr 2079).