

Katseprotokoll nr 2892/07

22.11.2007 nr 3-7/5311

Lk 1/2

**Tellija:** OÜ Suuremäe Karjäär  
Näituse 21  
50409 Tartu


**Töö ülesanne:** Konguta vallast, Tartumaalt võetud Põrgumäe III uuringuruumi kruusa katsetamine.

**Proovide kirjeldus:** Proovid võeti 10.06.07 ja toodi laborisse katsetamiseks 13.11.07 tellija esindaja poolt.  
Proovid registreeriti laboris registreerimisnumbritega 5517 kuni 5536.

**Katsetamine ja tulemused:** Terakoostise katsetulemused on toodud katseprotokolli lisa 1.

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Vastutav teostaja: Labori juhataja asetäitja



Märt Hain

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba.  
Labor väljastab ainult värvilise templiga katseprotokolle.

TERAKOOSTIS:

Reg nr	Jrk nr	Proovi nr	Proovi võtmise koht	Proovitud intervall, m	Osajäägid sõeltel (mm) massi %-des											
					70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05
5517	1	3-1	Kaevand nr 3	2,3-4,8		9,1	16,8	11,5	7,8	5,1	3,7	7,1	10,4	10,2	8,8	9,5
5518	2	5-1	Kaevand nr 5	1,8-3,7		6,7	14,8	12,0	8,6	6,9	5,1	8,9	10,5	8,8	7,2	10,5
5519	3	6-1	Kaevand nr 6	1,5-3,0		3,8	7,6	11,4	9,1	6,6	4,8	9,2	14,8	16,2	8,9	7,6
5520	4	8-1	Kaevand nr 8	0,7-3,0		6,2	15,0	15,8	10,1	5,9	3,8	6,7	9,3	8,7	9,0	9,5
5521	5	9-1	Kaevand nr 9	0,2-1,7			6,6	7,3	5,5	5,8	5,2	11,4	16,5	17,9	12,7	11,1
5522	6	18-1	Kaevand nr 18	0,5-2,0		6,3	8,1	7,9	6,9	6,3	5,0	9,3	16,4	17,0	10,1	6,7
5523	7	21-1	Kaevand nr 21	1,0-4,0			7,8	9,7	7,5	6,4	5,2	11,0	15,2	15,3	11,1	10,8
5524	8	22-1	Kaevand nr 22	1,0-3,0		4,4	4,0	7,4	6,5	5,9	5,4	11,5	16,5	17,5	10,5	10,4
5525	9	25-1	Kaevand nr 25	0,2-1,8			10,4	5,9	6,1	5,7	5,0	11,5	16,4	17,2	11,2	10,6
5526	10	26-1	Kaevand nr 26	0,2-2,0			5,5	7,1	4,8	6,0	4,8	11,8	17,7	18,2	12,5	11,6
5527	11	27-1	Kaevand nr 27	0,2-1,9			3,8	6,9	6,6	6,0	5,4	12,3	18,1	18,2	11,7	11,0
5528	12	31-1	Puurauk nr 31	5,0-12,0		5,5	9,2	10,6	8,6	7,0	5,3	9,1	11,9	11,5	10,4	10,9
5529	13	32-1	Puurauk nr 32	0,2-6,0		5,7	15,4	14,8	8,5	6,2	4,3	7,6	9,5	10,0	8,2	9,8
5530	14	32-2	Puurauk nr 32	6,0-12,0		10,1	16,2	14,5	8,4	5,8	4,0	6,9	8,9	9,7	6,9	8,6
5531	15	33-1	Puurauk nr 33	4,5-12,0		9,6	19,8	16,7	8,8	5,6	3,8	6,4	7,0	6,6	6,1	9,6
5532	16	35-1	Puurauk nr 35	4,5-12,0		9,9	9,9	15,6	10,0	7,3	4,4	7,0	8,0	8,6	7,7	11,6
5533	17	36-1	Puurauk nr 36	3,5-7,5		4,5	12,5	9,9	8,5	8,5	7,1	10,2	10,9	12,0	8,1	7,8
5534	18	36-2	Puurauk nr 36	7,5-12,0		4,2	15,6	15,7	10,2	7,5	5,6	9,1	10,0	9,3	6,6	6,2
5535	19	37-1	Puurauk nr 37	2,0-7,5		6,7	9,3	9,3	7,7	7,6	6,4	10,0	11,2	11,6	9,6	10,6
5536	20	37-2	Puurauk nr 37	7,5-12,0		21,4	10,6	12,5	9,7	7,6	5,1	7,9	8,1	7,2	5,2	4,7