

KATSEPROTOKOLL
NR 626/24

04.04.2024 nr 7-6.4/722

Lk 1/1

Tellija: TREF AS – Terje Toots

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt	-	Laborisse toomise aeg ja tooja
Võtmise koht	Benninghoven TBA 4000	25.03.2024 08:15,
Võtmise aeg ja võtja	13.11.2023 13:00,	Marko Pärn, TREF AS
	Marko Pärn, TREF AS	Labori reg nr
Tellija poolne tähistus	AC 8 surf 70/100 C17 RED (2 ämbrit)	0706

Katsetamine ja tulemused Veepüsivuse (EVS-EN 12697-12:2018, meetod A) määramiseks valmistati laboratoorsed proovikehad standardi EVS-EN 12697-30:2018 (2x35 lööki, tihendamistemperatuur 145°C) järgi. Proovikehade mõõtmed määrati EVS-EN 12697-29:2020, mahumass EVS-EN 12697-6:2020 (meetod D) järgi.

1. Asfaltsegu veepüsivuse määramine EVS-EN 12697-12:2018 meetod A

Reg nr 0706 Sideaine mark: 70/100 Segu mark: AC 8 surf
Võtmise koht: Benninghoven TBA 4000
Katsetamise kuupäev: 04.04.24

Proovikehade arv		8
Proovikehade keskmine diameeter (mm)	Märg grupp	101,7
	Kuiv grupp	101,7
Proovikehade keskmine kõrgus (mm)	Märg grupp	63,9
	Kuiv grupp	63,8
Proovikehade keskmine mahumass $\rho_{b\text{dim}}$ (D-meetod, Mg/m ³)	Märg grupp	2,311
	Kuiv grupp	2,312
Rohkem kui 2% paisunud proovikehad		-
Katsetemperatuur (°C)		15
Kaudne tõmbetugevus (märg grupp), ITS _w (kPa)		1960
Kaudne tõmbetugevus (kuiv grupp), ITS _d (kPa)		1984
Veepüsivus, ITR (%)		99
Proovikehade purunemise tüüp, tähelepanekud		C, täitematerjal peamiselt kahjustamata

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Amet Labori peaspetsialist

Nimi Markus Mänd

/allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud proovi andmete õigsuse ja proovi kvaliteedi eest.

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. Katseprotokollis ei pruugi kajastuda kõik katsestandardis nõutud taustandmed.