

## Katseprotokoll nr 25-15 K

Tellijä: Kemotar OÜ, Ravila 75, Tartu, Tartumaa 50411; Mait Laidvee,  
mait@kemotar.ee

### Tellijä esitatud andmed

Proovi tähistus: EH 5-8  
Materjali nimetus: Tardkivi täitematerjal 02-KEM / 5-8  
Objekt: Tardkivi tootmine  
Proov võetud: Martin Loim 20.03.2025  
Proovi võtmise koht: Kemotar Ravila 75 ladu  
Proovi üleandja: Martin Loim

### Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 20.03.2025  
Labori registreerimise nr: 4356  
Laboritegevuste asukoht: Turu 34/1, 51004 Tartu  
Protokolli väljastamise  
kuupäev: 06.05.2025

**Metoodika ja tulemused on esitatud leheküljel 2.**

Protokolli koostas:  
*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Siim Vatalin  
Laborant

Protokolli kinnitas:  
*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Joosep Makke  
Labori juhataja

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.  
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/2

Tabel 1. Plaatsusteguri määramine (EVS-EN 933-3:2012)

Proovi reg. nr	Proovi mass, g	Tulemus, %	Tähis
4356	1245	17	<i>FI</i>

Katsetamise kuupäev(ad): 07.04.2025