

KATSEPROTOKOLL
NR 624/23

16.05.2023 nr 7-6.4/691

Lk 1/1

Tellija: TREF AS – Marko Pärn**Tellija poolt esitatud proovide andmed:**

Objekt	-	Laborisse toomise aeg ja tooja
Võtmise koht	Benninghoven TBA 4000	03.05.2023 11:25, Peeter Keres, TREF AS
Võtmise aeg ja võtja	25.04.2023 13:30, Marko Pärn, TREF AS	Labori reg nr
Tellija poolne tähistus	AC 16 surf 70/100 C25 (4 ämbrit)	0931

Katsetamine ja tulemused Mahumassi (EVS-EN 12697-6:2020, meetod B) ja kulumiskindluse (EVS-EN 12697-16:2016, meetod A) määramiseks valmistati laboratoorsed proovikehad standardi EVS-EN 12697-30:2018 (2x50 lööki, tihendamistemperatuur 145°C) järgi.

1. Asfaltsegu kulumiskindluse määramine (Prall) EVS-EN 12697-16:2016 meetod A

Reg nr 0931 Sideaine mark: 70/100 Segu mark: AC 16 surf
Võtmise koht: Benninghoven TBA 4000
Katsetamise kuupäev: 09.05.23 kell 11:30
Katsetaja: K. Värat

Omadus	Katsetamise tulemus				
Proovikeha nr	1	2	3	4	Keskmine
Mahumass, ρ_{bssd} (Mg/m ³)	2,528	2,534	2,541	2,534	2,534
Kulumiskindlus, Abr_A (ml)	42,9	43,6	44,9	42,3	43

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Amet Labori peaspetsialist**Nimi Markus Mänd**

/allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud proovi andmete õigsuse ja proovi kvaliteedi eest.

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. Katseprotokollis ei pruugi kajastuda kõik katsestandardis nõutud taustandmed.