

Katseprotokoll nr 25-553 K

Tellijä: Graniidikeskus OÜ, Niidu 17, 80047 Pärnu linn, Pärnu maakond,
Maret Pais, maret@graniidikeskus.ee

Tellijä esitatud andmed

Proovi tähistus: Purukruus 0-32 Proov 5
Materjali nimetus: Urissaare liivakarjääri täitematerjal
Objekt: -
Proov võetud: 18.06.2025 proovi võtja Maret Pais, Graniidikeskus OÜ
Proovi võtmise koht: Urissaare liivakarjäär
Proovi üleandja: Maret Pais, Graniidikeskus OÜ

Labori andmed

Proovi vastuvõtt: 19.06.2025
Labori registreerimise nr: 5217
Laboritegevuste asukoht: Männiku tee 104/1, 11216 Tallinn
Protokolli väljastamise kuupäev: 25.06.2025

METOODIKA JA TULEMUSED

Tabel 1. Terastikulise koostise (pesemine ja sõelumine) määramine (EVS-EN 933-1:2012) - baasrida

Proovi reg. nr	Sõela ava, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63	125
5217	Sõela läbind, %	4,1	5	14	19	22	24	26	35	68	95	100	100

Terastikulise koostise graafiline esitus on toodud lisas 1.

Katsetamise kuupäevad: 20.06.-25.06.2025

Saadud tulemused kehtivad ainult katsetatud proovide kohta.
Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata

1/3

Protokolli koostas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Grete Merilaid
Labori spetsialist

Protokolli kinnitas:
/allkirjastatud digitaalselt/
Joosep Makke
Labori juhataja

Terastikuline koostis vastavalt EVS-EN 933-1

Sõela ava, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63	125
Sõela läbind, %	4,1	5	14	19	22	24	26	35	68	95	100	100

