

Lõimiseanalüüside tulemused proovides ja kaalutud keskmisena Pahuvere IV uuringuruumis, 5. plakis

Puuraugu nr	Pa 1-26	Pa 1-26	Pa 2-26	Pa 2-26	Pa 3-26	Pa 3-26	Pa 4-26	Pa 4-26	Pa 5-26	Kaalutud keskmine
Proovi number	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	5-1	
Proovimise intervall, m	5,6-7,0	7,0-9,3	3,9-7,0	7,0-9,2	6,3-8,0	8,0-10,7	5,4-7,8	7,8-10,0	7,0-10,2	
Intervalli pikkus, m	1,4	2,3	3,1	2,2	1,7	2,7	2,4	2,2	3,2	21,2
Fraktsioonid, mm	Fraktsioonide sisaldus, %									
<0,063 mm	14,9	11,3	13,8	17,9	14,4	13,4	14,6	9,2	14,4	13,7
0,063-0,125 mm	12,1	6,7	7,2	12,1	9,6	15,6	6,4	7,8	11,6	9,9
0,125-0,25 mm	19,0	9,0	18,0	27,0	19,0	32,0	11,0	10,0	24,0	19,2
0,25-0,5 mm	26,0	24,0	25,0	21,0	32,0	25,0	24,0	24,0	24,0	24,7
0,5-1 mm	14,0	23,0	18,0	13,0	15,0	9,0	23,0	26,0	10,0	16,6
1-2 mm	6,0	11,0	6,0	4,0	5,0	2,0	11,0	11,0	5,0	6,7
2-4 mm	4,0	5,0	4,0	3,0	3,0	2,0	5,0	5,0	3,0	3,7
4-6,3 mm	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	0,0	3,0	3,0	2,0	1,9
6,3-8 mm	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
8-12,5 mm	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	1,3
12,5-16 mm	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,7
16-20 mm	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3
20-31,5 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,1
31,5-40 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40-63 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63-80 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>80 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sõela ava, mm	Sõela läbinud, %									
0,063	14,9	11,3	13,8	17,9	14,4	13,4	14,6	9,2	14,4	13,7
0,125	27,0	18,0	21,0	30,0	24,0	29,0	21,0	17,0	26,0	23,6
0,25	46,0	27,0	39,0	57,0	43,0	61,0	32,0	27,0	50,0	42,8
0,5	72,0	51,0	64,0	78,0	75,0	86,0	56,0	51,0	74,0	67,5
1	86,0	74,0	82,0	91,0	90,0	95,0	79,0	77,0	84,0	84,1
2	92,0	85,0	88,0	95,0	95,0	97,0	90,0	88,0	89,0	90,8
4	96,0	90,0	92,0	98,0	98,0	99,0	95,0	93,0	92,0	94,5
6,3	98,0	93,0	94,0	99,0	99,0	99,0	98,0	96,0	94,0	96,4
8	99,0	95,0	96,0	100,0	100,0	100,0	99,0	97,0	95,0	97,6
12,5	100,0	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	97,0	99,0
16	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	99,0	99,6
20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0	99,9
31,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
40	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
63	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
80	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
125	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
KESKMINE:										
Savi ja tolmu sisaldus (<0,063 mm)	14,9	11,3	13,8	17,9	14,4	13,4	14,6	9,2	14,4	13,7
Liiva sisaldus (0,063-2,0 mm)	77,1	73,7	74,2	77,1	80,6	83,6	75,4	78,8	74,6	77,0
Kruusa sisaldus (2,0-20 mm)	8,0	15,0	12,0	5,0	5,0	3,0	10,0	11,0	11,0	9,2
>20 mm sisaldus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,1
>31,5 mm sisaldus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Katsetused teostas: AS TREV-2 Grupp labor, katseprotokoll nr 2026/1133.

Koostas: Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2